




TEINTURE MONOCOUCHE HS^{PLUS}

Rendement doublé grâce à une teneur en huile élevée - permet d'économiser du temps et de l'argent!



9211 sapin-blanc 9212 gris argenté 9221 pin 9232 acajou 9234 rouge scandinave 9235 cèdre rouge



9236 mélèze 9241 chêne 9242 vert sapin 9261 noyer 9262 teck 9264 palissandre



9271 ébène



DESCRIPTION DU PRODUIT

Finition satinée, décorative et protectrice du bois à base d'huiles naturelles pour tous les bois en extérieur. Microporeuse, elle laisse le bois respirer, réduit les gonflements et rétrécissements du bois. Hydrofuge et particulièrement résistante aux intempéries et aux UV. Ne craquelle pas, ne pèle pas, ne s'écaille pas et ne cloque pas.

Pour rénover, appliquer simplement une nouvelle couche sans sablage; une couche de fond n'est pas nécessaire.

Simple à appliquer, ne laisse pas de traces de pinceau. Ne sèche pas durant l'application.

La Teinture Monocouche Osmo HS^{PLUS} ne contient que peu de solvants et pas de biocides ni d'agents conservateurs. Elle a une haute teneur en corps solides et a donc un très bon rendement. Une protection optimale de la surface est obtenu avec une seule couche très fine. Après séchage, la finition est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (convient aux jouets pour enfants selon les normes DIN 53160 et EN 71).

DOMAINE D'APPLICATION

La Teinture Monocouche HS^{PLUS} est idéale pour la protection des bois à l'extérieur: Carports, façades en bois, balcons, clôtures, pergolas, meubles et pavillons de jardin. Tout à fait indiquée pour le renouvellement d'anciennes teintures microporeuses.

CONTENU

À base d'huiles végétales naturelles (huile de tournesol), oxyde de fer et pigments organiques, dioxyde de titane (pigment blanc), siccatifs (agents séchants) et additifs. Essences minérales désaromatisées (sans benzène). Conforme au règlement sur les COV d'Environnement Canada (DORS/2009-264).

Documentation détaillée disponible sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Poids spécifique (densité): 0,95-1,2 g/cm³
Viscosité : 18-26 s, DIN EN ISO 2431/4 mm, crémeux
Odeur : faible/douce, inodore après séchage
Point éclair : ≥ 61 °C selon DIN EN ISO 2719



DURÉE DE STOCKAGE

5 ans et plus si les bidons sont stockés au sec et bien fermés. À entreposer 24 à 36 heures avant utilisation à température ambiante en cas de viscosité excessive suite au gel.

PRÉPARATION

La surface du bois doit être propre, sèche et exempte de gel (humidité maximale du bois 20%).

La Teinture Monocouche Osmo est prête à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger avant usage. Bien nettoyer les anciennes teintures microporeuses.

Retirez les anciennes couches de vernis et peintures. De façon générale, porter un masque à poussières en cas de sablage.

Le résultat de la finition dépend, entre autres, des caractéristiques du bois. Il est donc conseillé d'effectuer, en particulier sur des revêtements inconnus, une application test.

Si une protection supplémentaire est souhaitée en extérieur contre le pourrissement, le bleuissement et les attaques d'insectes, prétraiter auparavant (si possible sur chaque face) avec l'Imprégnation du bois WR d'Osmo.

DIRECTIVES D'UTILISATION

Appliquer une couche fine sur la surface propre et sèche et étaler de façon homogène dans le sens du bois à l'aide d'un pinceau plat ou d'un rouleau microfibrés Osmo. Faire sécher en assurant une bonne ventilation pendant env. 12 heures.

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec le Nettoyant et Diluant d'Osmo (désaromatisé).

SÉCHAGE

Sec après environ 12 heures (à climat normal de 23°C/50% d'humidité relative). Le temps de séchage se prolonge à basse température et/ou à humidité élevée. Laisser sécher en assurant une bonne aération.

RENDEMENT

1 L suffit pour env. 280 pi² (26 m²) en 1 couche.

Le rendement du produit est déterminé par les caractéristiques propres au bois traité. Toutes les données se réfèrent à des surfaces lisses et rabotées/poncées. Tout autre type de surface peut faire varier considérablement le rendement.

CONSEIL

La teinte transparente est influencée par la couleur naturelle du bois et peut donc différer de l'échantillon. Des endroits brillants peuvent se former si le produit a été appliqué en quantité trop importante. Ces dernières disparaissent cependant avec le temps et laissent place à une surface satinée homogène.

Les teintures transparentes claires n'ont qu'une faible protection contre les UV (grisaillement et décoloration dus au rayonnement du soleil), et sont donc déconseillées sur des zones fortement ensoleillées.

Si la surface en extérieur a besoin d'une protection supplémentaire (par ex. fenêtres, portes), appliquer après séchage complet une couche d'Huile Protectrice UV Osmo (410 sans biocides ou 420 avec couche protectrice). Cette dernière protège contre les salissures et augmente la durée de vie de la finition.

Pour la Teinture Monocouche sapin blanc 9211, utiliser la Teinture Naturelle à L'Huile 900. Beaucoup d'essences de bois soumises aux intempéries ont tendance à se libérer des pigments colorés naturels du bois.



ATTENTION

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE

DANGER DE COMBUSTION.

Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes et des étincelles. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

PREMIERS SOINS. Contient les hydrocarbures aliphatiques. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.

RECYCLAGE

Les restes de produit et leurs récipients sont à éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur (Code Déchet EU Nr. 08 01 11). Recycler uniquement les récipients vides.



TEINTES

- N° 9211 sapin-blanc
- N° 9212 gris argenté
- N° 9221 pin
- N° 9232 acajou
- N° 9234 rouge scandinave
- N° 9235 cèdre rouge
- N° 9236 mélèze
- N° 9241 chêne
- N° 9242 vert sapin
- N° 9261 noyer
- N° 9262 teck
- N° 9264 palissandre
- N° 9271 ébène

CONDITIONNEMENT

750ml; 2,50 l; 25 l

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.

Version actualisée au 10/18