



Cire pour bois de bout

Liants

- À base de matières premières végétales renouvelables : huiles de tournesol, de soja et de carthame

Solvants

- Hydrocarbures aliphatiques = white spirit désaromatisé (sans benzène)

Cires

- À base de matières premières végétales renouvelables : cire de carnauba et cire de candelilla
- Paraffine

Charges minérales

- Origine minérale : spath, sable de quartz et argiles gonflantes (roches argileuses)

Additifs

- Siccatifs (obtenus à partir des minéraux correspondants et sans plomb)
- Cétoximes
- Polysiloxanes (à base d'acide silicique)

Les charges minérales utilisées ont été purifiées de tout composant toxique (p. ex. métaux lourds) et sont physiologiquement inoffensives.

Les ingrédients énumérés servent à réguler le séchage, à empêcher la formation d'une peau en surface (stabilité au stockage de 5 ans) et à assurer une forte hydrofugation.

La Cire pour bois de bout Osmo ne libère dans l'environnement aucun composé physiologiquement nocif.

Le produit ne contient ni biocides ni agents de conservation.

Le revêtement sec est sans danger pour les humains, les animaux et les plantes (conformément à la norme allemande DIN 53160 - résistance à la transpiration et à la salive - et à la norme européenne EN 71.3 relative à la sécurité des jouets pour enfants).

Pour plus de renseignements sur les caractéristiques techniques, veuillez consulter la fiche d'information produit correspondante.